

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI

Condizioni Generali di Vendita AIPPEG delle Lamiere Grecate, dei Pannelli Metallici Coibentati e degli accessori:

Allegato A: Norme sulla movimentazione, manipolazione e stoccaggio

Allegato B: Standards qualitativi

Allegato C: Raccomandazioni per il montaggio

Allegato D: Istruzioni per l'ispezione e la manutenzione

Espanso Isolante

Schiuma poliuretanica rigida

Densità totale: $39 \pm 4 \text{ Kg./m}^3$

Temperatura d'esercizio:

da - 90 °C a + 80 °C

Struttura cellulare: materiale anigroscopico con il 95 % di celle chiuse ed un valore di assorbimento dell'acqua inferiore al 3 % in volume

Condutività termica

$\lambda_{\text{design}} = 0,023 \text{ W/m K}$ invecchiato in accordo alla norma UNI EN 13165:2001 C5

Supporti

Acciaio Zincato

Sistema SENDZIMIR, conforme alle norme UNI EN 10346 e UNI EN 10143
A richiesta possono essere forniti pannelli sandwich con supporti in acciaio con differenti grammature di zinco. Il prodotto zincato, non preverniciato, è soggetto all'insorgere di fenomeni precoci di ossidazione.

Acciaio naturale tipo Aluzinc

Lega Protettiva: Al 55% - Zn 43,4% - Si 1,6%

Acciaio naturale tipo Magnelis

Lega Protettiva: Zn 93,5% - Al 3,5% - Mg 3%

Alluminio in lega

Conforme alle norme UNI EN 508-2

Sistemi di Preverniciatura

- Sistema Base - Poliestere Standard / • Sistema Super - Poliestere Siliconato
- Sistema PVDF - Polivinilidenfluoruro / • Sistema HDX - Poliuretanica + Polyamide
- Sistema Plastisol 200 μ - PVC / • Sistema Granite Farm - Ambienti Interni Aggressivi

Vetroresina standard

Peso 0,60 Kg./m². A richiesta possono essere fornite grammature differenti di vetroresina.

SPECIFICATIONS OF COMPONENTS

AIPPEG General Selling Conditions for Corrugated Sheets, Insulated Panels and Accessories

Enclosures A: Rules concerning handling, movimentation and stock piling.

Enclosures B: Quality standards

Enclosures C: Advices concerning the assembling

Enclosures D: Instructions for inspections and maintenance

Insulating foam

Rigid polyurethane foam.

Total density: $39 \pm 4 \text{ Kg./m}^3$

Working temperature:

from - 90 °C to + 80 °C

Cellular structure: non-hygroscopic material with 95% closed cells and an absorption value of the water of less than 3 % in volume.

Thermal conductivity:

$\lambda_{\text{design}} = 0,023 \text{ W/mK}$ aged according to EN 13165:2001 C5.

Supports

Galvanized steel

SENDZIMIR system, in accordance with UNI EN 10346 and UNI EN 10143
Upon demand we can supply sandwich panels having different zinc coatings.
The galvanized product, not prepainted, is subject to early phenomena of oxidation.

Natural steel type Aluzinc

Protective alloy: Al 55% - Zn 43,4% - Si 1,6%

Natural steel type Magnelis

Protective alloy: Zn 93,5% - Al 3,5% - Mg 3%

Aluminum alloy

According to UNI EN 508-2

Prepainted System

 (Superficial protection)

- Base System - Standard Polyester / • Super System - Polyester base Silicon
- PVDF System - Polivinilidene Difluoride / • HDX System - Polyurethane paint + Polyamide
- Plastisol 200 μ - PVC / • Granite Farm System - Internal aggressive environment

Standard GRP board

Weight 0,60 Kg./m². Upon demand we can supply a different GRP board weight.

EIGENSCHAFTEN DER KOMPONENTEN

Allgemeine Verkaufsbedingungen AIPPEG für Trapezbleche, Isolierpaneele und Zubehör

Anhang A: Regeln für Handhabung, Bewegung und Lagerung

Anhang B: Qualitätsstandards

Anhang C: Montageempfehlungen

Anhang D: Anleitungen für Inspektion und Instandhaltung

Isolierschaum

PU-Hartschaum.

Gesamtdichte: $39 \pm 4 \text{ Kg./m}^3$

Betriebstemperatur:

von - 90 °C bis + 80 °C

Zellstruktur: wasserabstoßendes Material mit 95% geschlossenen Zellen und einem Wasseraufnahmewert von unter 3% des Volumens.

Themische Leitfähigkeit:

$\lambda_{\text{design}} = 0,023 \text{ W/mK}$ gereift entspricht der Norm EN 13165:2001 C5

Trägermaterial

Verzinktes Blech

System SENDZIMIR, gemäß Normen UNI EN 10346 und UNI EN 10143
Auf Anfrage können Sandwichpaneele mit Stahlträger mit unterschiedlichen Zink Verkleidungen geliefert werden. Das nicht vorlackierte verzinkte Produkt, untersteht dem Auftrüten von vorzeitigen Oxydation Phänomene.

Natural Stahl wie Aluzink

Schutzlegierung: 55% - Zn: 43,4% - Si: 1,6%

Natural Stahl wie Magnelis

Schutzlegierung: Zn 93,5% - Al: 3,5% - Mg: 3%

Aluminiumlegierung

Gemäß UNI EN 508-2

Vorlackiertes System

 (Oberflächlicher Schutz)

- Basis-System - Standard Polyester / • Super System - Silikon Polyester
- PVDF System - Polivinilidene Difluoride / • HDX System - Polyurethan + Polyamid
- Plastisol 200 μ - PVC / • Granite Farm System - Aggressive Innenräume

Standard GFK Platte

Gewicht 0,60 Kg./m². Auf Anfrage können wir GFK Platten mit verschiedenen Genichten anbieten.

CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS

Conditions Générales de Vente AIPPEG des tôles nervurées, des panneaux sandwich isolantes et des accessoires

Annexe A: Normes pour la mouvementation, la manipulation et le stockage

Annexe B: Standards qualitatifs

Annexe C: Prescriptions techniques pour l'assemblage

Annexe D: Prescriptions pour l'inspections et la maintenance

Expansé Isolant

Mousse Polyuréthane Rigide.

Densité totale : $39 \pm 4 \text{ Kg./m}^3$

Température de service:

De - 90 °C à + 80 °C

Structure cellulaire: matériau anhygroscopique avec 95% des cellules fermées et une valeur d'absorption de l'eau inférieur à 3% du volume.

Conductivité thermique:

$\lambda_{\text{design}} = 0,023 \text{ W/mK}$ vieilli en accord avec la norme EN 13165:2001 C5.

Supports

Acier galvanisé

Système SENDZIMIR, conforme aux normes UNI EN 10346 et UNI EN 10143
Sur demande on peut produire panneaux sandwich en acier avec différents poids de zinc. Le produit galvanisé, pas prélaqué, est sujet à tout phénomène d'oxydation.

Acier Naturel type Aluzinc

Alliage Protecteur: Al 55% - Zn 43,4% - Si 1,6%

Acier Naturel type Magnelis

Alliage Protecteur: Zn 93,5% - Al 3,5% - Mg 3%

Alliage d'aluminium

Conforme aux normes UNI EN 508-2

Système de Prelaqueage

 (Protection superficielle)

- Système Base: Standard Polyester / • Système Super: Polyester Siliconat
- Système PVDF: Polivinilidene Fluorure
- Système HDX: Polyuréthane et Polyamide
- Plastisol 200 μm - PVC / • Granite Farm System - Pour les environnements intérieurs agressifs

Fibre de verre standard

Poids 0,60 Kg./m². Sur demande on peut produire fibre de verre avec poids différentes.